

KOMAPRIM

A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

KOMAPRIM ZÁKLAD PŘÍMO NA REZ



Vysoká antikoroziční ochrana



Vynikající přilnavost



Rychlé zasychání



INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	Komaprim základ přímo na rez je syntetická základní antikoroziční barva na železné kovy. Barva je určena jak pro vnitřní, tak i venkovní použití a lze ji aplikovat přímo na rezavělý povrch. Nátěr zajišťuje vysokou antikoroziční ochranu, vynikající přilnavost k povrchu a lze nanášet přímo na rezivělý kov. Vylepšená receptura zajišťuje snadnější aplikaci stříkáním a rychlé schnutí barvy.
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Základní barva• Určení: Pro interiér i exteriér• Odolnost proti působení vody: Vyšší odolnost proti vlhkosti
Teoretická vydatnost	14-16 m ² /l v jedné vrstvě
Počet vrstev	1-2 vrstvy
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po 3 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 8 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Šedá
Balení	0,75l, 2,5l Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 499 g/l VOC.

Základní složení	Na bázi rozpouštědel.
Hustota	1,273 g/cm ³
Ředidlo	Neředí se.
Doba použitelnosti	5 let od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neřeďte.
Příprava podkladu	<ul style="list-style-type: none"> Povrch zbavte nesoudržné rzi, oprašte a omyjte. Odstraňte případnou mastnotu. <p>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.</p>
Natírání	<p>Způsob nanášení: Štětce, váleček nebo vysokotlaké stříkání Airless. Ve 1-2 vrstvách v intervalu alespoň 24 hodin. Nátěry provádějte za suchého a stálého počasí.</p> <p>Upozornění: Před natíráním povrchu již dříve natřeného jiným druhem barvy je třeba udělat zkoušku snášenlivosti s novým nátěrem. Reklamac barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Nasákové materiály (hadry, piliny, papír apod.) znečištěné lakem průběžně likvidujte – nebezpečí samovznícení.</p>
Čištění malířského nářadí	Čištění pomůcek ředidlem S 6006 nebo jiným běžným ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	<p>Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 60 měsíců od data uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C.</p> <p><i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i></p>
------------------------------	---

Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Leden 2018